

AC-16

中文名称	AC-16		
英文名称			
定义			
上传时间	2012-7-23		
负责人	张文娜		
提供者及 email	396960473@qq.com		
名词术语			
关键词			
摘要			
数据类型(规范数据、厂家数据、材料数据、自测数据)	自测数据		
应用领域	路面工程		
数据来源	自测数据		
其他(实际情况补充)			
	检测项目	规定值/规范值	测定值
未掺加抗车辙剂的 沥青混合料	稳定度/kN		10.41
	残留稳定度/%		86.2
	冻融劈裂残留强度比/%		81.5
	动稳定度/(次·mm ⁻¹)		1385
掺加抗车辙剂的沥 青混合料	稳定度/kN		13.41
	残留稳定度/%		89.2
	冻融劈裂残留强度比/%		83.1
	动稳定度/(次·mm ⁻¹)		11252

参考文献: 邹克强. 掺高模量树脂类改性剂的沥青混合料路用性能研究. 工程材料与设备.