

## AC-20

中文名称	AC-20	
英文名称		
定义		
上传时间	2012-7-23	
负责人	张文娜	
提供者及 email	<a href="mailto:396960473@qq.com">396960473@qq.com</a>	
名词术语		
关键词		
摘要		
数据类型(规范数据、厂家数据、材料数据、自测数据)	自测数据	
应用领域	路面工程	
数据来源	自测数据	
其他(实际情况补充)		
<b>检测项目</b>	<b>规定值/规范值</b>	<b>测定值</b>
未掺加抗车辙剂的 沥青混合料	稳定度/kN	10.45
	残留稳定度/%	86.5
	冻融劈裂残留强度比/%	87.1
	动稳定度/(次·mm <sup>-1</sup> )	1397
掺加抗车辙剂的沥 青混合料	稳定度/kN	12.28
	残留稳定度/%	86.3
	冻融劈裂残留强度比/%	84.6
	动稳定度/(次·mm <sup>-1</sup> )	11624

参考文献：邹克强. 掺高模量树脂类改性剂的沥青混合料路用性能研究. 工程材料与设备.